



**repairXtreme**

The science of car refinishing



**CHEMCO**

The paint company

**ROUGH**  
TRUCK BED LINER.



# クリエイティブで冒険心を持った人に向けた 独特な手触りと質感の【LIZARD SKIN-リザードスキン-】

【LIZARD SKIN -リザードスキン-】は  
優れた機械的強度と耐薬品性を備えた2Kポリウレタンコーティング剤です。

【LIZARD SKIN -リザードスキン-】は、タフでハードなコンディション下で使用されるトラックの荷台、工  
用車両、商用車、オフロード車、産業機械・設備等を、台風や雹といったさまざまな悪天候、融雪剤、水、油、  
燃料などから保護します。





## 特徴

- ✓ 高い接着性でさまざまな素材に使用可能
- ✓ 優れた耐紫外線性、耐候性
- ✓ 柔軟性の維持
- ✓ 優れた耐衝撃性、耐傷性
- ✓ 優れた耐水性
- ✓ 消音・騒音低減効果
- ✓ 高い耐燃料油性
- ✓ 手入れが簡単

## 作業前に・・・

最良の結果を得るには、十分な準備が不可欠です。

1. 表面をきれいにし、脱脂作業を行います。不可欠です。

2. 塗装する前に、塗装面からすべてのほこりや錆を取り除きます。

3. P80～P180のサンドペーパーで表面を研磨します。

4. 表面を再度きれいにします。

塗りにくい場所は、最適な接着を実現するために、最初に適切な接着促進剤を塗布することをお勧めします。

## アルティメットブラックをはじめとする豊富なカラー

【LIZARD SKIN -リザードスキン-】は黒のみのバージョンと着色が可能なバージョンがあり、アクリルのトップコートまたはベースコートを 10-15% 追加することで任意の色を作り出すことができます。



5550 LIZARD SKIN - **BLACK**:4 (vol.) 0,800 ml  
7555 LIZARD SKIN Hardener(硬化剤):1 (vol.) 0,200 ml

リザードスキンプラック1ボトルにつき、硬化剤(リザードスキン7555)を1つ追加します。

施工直前に、各ボトルを 2分間振ってください。

分量を間違えないように注意してください。



5555 LIZARD SKIN - **COLOR**:4 (vol.) 0,675 ml  
7555 LIZARD SKIN Hardener(硬化剤):1 (vol.) 0,200 ml  
solvent based toners(溶剤系塗料) 10-15%(vol) 0,125 ml

リザードスキンカラー1ボトルにつき、硬化剤(リザードスキン7555)を1つ追加します。

施工直前に、各ボトルを 2分間振ってください。

着色には水性塗料は使わないでください。

分量を間違えないように注意してください。





## 塗装作業



### UBSスプレーガンの場合

圧力 : 3-4 bar (45-60 PSI)

施工距離 : 40cm以上

塗装回数 : 1回

1回目と2回目は均一に塗布し、十分揮発させる。

塗装間隔 : 10-15分 (20°Cの場合)



### HVLP重カフィードガンの場合

ノズル : 1,8-2,0 mm (微粒度)

2,5 mm (荒粒度)

圧力 : 2 bar (30 PSI)

施工距離 : 20cm以上

塗装回数 : 2-3回

1回目はウェットコートで均一に塗布し、2回目は圧力を調整しミストコートで塗布します。

塗装における揮発時間の目安 : 10-15分 (20°Cの場合)

高温時および湿度の高い環境下では、より薄く塗布し、コート間の揮発時間を長く取る必要があります。

【LIZARD SKIN -リザードスキン-】をあまり分厚く塗布したり、素早く塗布しすぎると、硬化後に水膨れや亀裂が生じてしまう可能性があります。

最初の塗装だけでは完全に塗布することはできないので、複数回同じ工程を繰り返し、少しずつ塗布していく必要があります。



### ローラーの場合

均一にきれいに塗るためには、塗面がまだ固まっていない状態ですべての施工を完了してください。

塗面が固まり始めてから、さらに圧延することで質感を高めることができます。

溶剤が塗膜中にとどまるのを避けるため、過剰に塗布しないでください。

溜まった部分や過剰に塗布された部分は、ブラッシングするか伸ばしてください。

2回以上塗装しないでください。



repairXtreme  
The science of car refinishing

## 乾燥時間

半硬化乾燥 : 60分 (20°Cの場合)

硬化乾燥 : 5-7日

加熱乾燥 : 30分 (60°C)

赤外線硬化 : 推奨しません

<https://marutoku-shokai.co.jp/>



輸入元

株式会社 丸徳商会

〒366-0033

埼玉県深谷市国済寺500-3

TEL 048-571-3135

